

# 太阿棒 NO. 1600

太阿棒NO.1600是专门用于金属和硫橡胶等多种材料粘接的氯丁橡胶系列胶粘剂。

## \*特长

1. 粘接强度高，初期具有良好的粘接性
2. 耐水、耐老化、耐热性良好
3. 粘接材料范围广。
4. 可以单组分粘接，操作简单。

## \*用途

1. 扬声器中的音响、电气、精密部件的组装。
2. 汽车、车辆、船舶上的金属对橡胶的粘接
3. 其它，如木材、金属、石材、橡胶、皮革等之间的粘接。

★ 注意：根据粘接材料的组合不同，可能会出现难粘接现象，务必请在试验后使用。

## \*一般性状

主 成 分	氯丁橡胶		
外 观	黄褐色		
固 含 量	33.5±1.5		
粘 度 (mPa · s)	at 20°C	8000—18000	
指触干燥时间 (分)	at 20°C	2—4	
粘着保持时间 (分)	at 20°C	10—20	
保 质 期 (月)	at 20°C	8	
闪 点 (°C)		-17	
燃 点 (°C)		260	

## \*使用方法：

1. 前 处 理： 对被粘物表面的水分，垃圾、油脂等彻底清除干净。
2. 涂布方法： 用毛刷等在被粘体两面将胶粘剂均匀涂布。涂付量单面150—250g/m<sup>2</sup>  
(双面涂布量300—500g/m<sup>2</sup>)
3. 粘 合： 在常温下干燥5—15分钟后即可贴合。
4. 加 压： 贴合后应充分加压使其粘合牢固。

## \*接着性能：

### 1. 粘接强度

	剥离强度 (N/25mm)		剪切强度 (Mpa)	
	Fe/NR	Cr/Can	Fe/AL	W/MF
常 态	22	20	0.6	0.6
	67	64	1.4	2.1
	73	82	1.6	2.4
	76	98	1.8	2.7
耐 老 化	68	82	2	3.1
耐 热 80°C	22	32	0.5	0.5
耐 寒 -20°C	70	108	2.8	3.5
耐 水 48小时	58	75	1.2	1.2

Fe: 钢板 NR: 天然橡胶 Cr: 铬合金钢板

Can: 棉帆布 Al: 铝板 W: 合成板 MF: 树脂装饰板  
试验方法: 按JIS K 6854, K 6850标准

## 2. 软化温度

第一天	200°C以上
第三天	同上
第五天	同上

试验方法: 按照JIS K 6833标准。

## \*注意事项

1. 存放过程中会有分离的现象，要充分搅拌均匀后再使用。
2. 有火源的地方不能使用胶粘剂。
3. 操作使用场所，安装排气装置。
4. 操作过程中，应充分换气，以免吸入挥发性气体。
5. 操作过程中，不能触碰皮肤，使用相应的防护用具：有机溶剂气体专用防毒面具，防护手套，工作服等。
6. 发生火灾时，会有二氧化碳气体产生，请使用粉末灭火剂。
7. 误入眼睛时，用大量的水冲洗后，立即接受医生诊治。
8. 误吸入气体，感觉恶心时，立即转移至空气新鲜的场所，并接受医生诊治。
9. 误饮时，用水漱口，并立即接受医生诊治。
10. 粘附皮肤时，立即将粘着物脱除，并用肥皂水清洗。
11. 容器密闭保存，避免阳光直射。保存温度控制在5-35°C之间。
12. 使用器具用甲苯清洗。
13. 容器发生泄漏时，用布擦拭干净，并存放在密闭的容器中。
14. 容器使用完后，请废弃处理。
15. 胶粘剂废弃时，请委托有专业资格的公司处理。
16. 请存放在小孩接触不到的地方。
17. 除胶粘剂本来的粘接用途外不能使用。
18. 消防法: 第四类第一石油类(非水溶性液体) (危险等级Ⅱ)

- ☆ 上述的粘接性能数据都是实验室得来的，作为胶粘剂选定时参考，试验确认后使用。  
☆ 根据环境和作业条件，得到的数值也会发生变化，我们建议请结合用途做确认性试验。