

太阿棒 NO. 888

太阿棒NO.888是金属、橡胶、皮革、建材等范围广、用途多、使用非常方便的氯丁型胶粘剂。

*特长

1. 粘接材料范围广。
2. 粘着强度高，初期粘接强度好。
3. 耐水性、耐热性、耐老化性好。
4. 单组分粘接，操作简单。

*用途

1. 建筑、木工家具、桌子、新建材的粘接。
2. 电气、电子、精密仪器的小部件组装。
3. 汽车、船舶的金属和橡胶的粘接。
4. 其他木材、金属、石材、橡胶、皮革的粘接。

★ 注意：根据粘接材料的组合不同，可能会出现难粘接现象，务必请在试验后使用。

*一般性状

主 成 分	氯丁合成橡胶	
外 观	黄褐色	
固 含 量	26.5±1.5	
粘 度 (mPa · s)	at 20°C	5000—10000
指触干燥时间 (分)	at 20°C	3—5
粘着保持时间 (分)	at 20°C	60
保 质 期 (月)	at 20°C	12
闪 点 (℃)		-17
燃 点 (℃)		240

*使用方法：

1. 前 处 理： 对被粘物表面的水分，垃圾、油脂等彻底清除干净。
2. 涂布方法： 用毛刷等在被粘体两面将胶粘剂均匀涂布。涂付量单面150—250g/m²
(双面涂布量300—500g/m²)
3. 粘 合： 在常温下干燥5—15分钟后即可贴合。
4. 加 压： 贴合后应充分加压使其粘合牢固。

*注意事项

1. 存放过程中会有分离的现象，要充分搅拌均匀后再使用。
2. 有火源的地方不能使用胶粘剂。
3. 操作使用场所，安装排气装置。
4. 操作过程中，应充分换气，以免吸入挥发性气体。
5. 操作过程中，不能触碰皮肤，使用相应的防护用具：有机溶剂气体专用防毒面具，防护手套，工作服等。
6. 发生火灾时，会有二氧化碳气体产生，请使用粉末灭火剂。
7. 误入眼睛时，用大量的水冲洗后，立即接受医生诊治。

8. 误吸入气体，感觉恶心时，立即转移至空气新鲜的场所，并接受医生诊治。
9. 误饮时，用水漱口，并立即接受医生诊治。
10. 粘附皮肤时，立即将粘着物脱除，并用肥皂水清洗。
11. 容器密闭保存，避免阳光直射。保存温度控制在5-35℃之间。
12. 使用器具用甲苯清洗。
13. 容器发生泄漏时，用布擦拭干净，并存放在密闭的容器中。
14. 容器使用完后，请废弃处理。
15. 胶粘剂废弃时，请委托有专业资格的公司处理。
16. 请存放在小孩接触不到的地方。
17. 除胶粘剂本来的粘接用途外不能使用。
18. 消防法：第四类第一石油类（非水溶性液体）（危险等级Ⅱ）

- ☆ 上述的粘接性能数据都是实验室得来的，作为胶粘剂选定时参考，试验确认后使用。
- ☆ 根据环境和作业条件，得到的数值也会发生变化，我们建议请结合用途做确认性试验。