

# 太阿棒 DU35

太阿棒DU35是一种用于软质氯乙烯，聚氨酯材料，粘接性能优良，耐热性高的聚氨酯胶粘剂。

## \*特长

1. 初期的粘接强度高，耐热，耐寒，耐水，耐药品性能好。
2. 对增塑剂的转移少，耐油性优良，软质氯乙烯的粘接良好。
3. 用于制鞋时，可以单组份使用，操作简单，特别是耐热性良好。

## \*用途

1. 软质氯乙烯薄膜间相互的粘接，对各种塑料的粘接。

★ 注意：根据粘接材料的组合不同，可能会出现难粘接现象，务必请在试验后使用。

## \*一般性状

主 成 分	聚氨酯
外 观	淡黄色透明
固 含 量	18±1.5
粘 度 (mPa · S)	at 20°C 8000-12000
指触干燥时间 (分)	at 20°C 3-5
粘着保持时间 (分)	at 20°C 5-15
保 质 期 (月)	at 25°C 12
闪 点 (°C)	-1
燃 点 (°C)	435

## \*使用方法：

1. 前 处 理： 对被粘物表面的水分，垃圾、油脂等彻底清除干净。
2. 胶粘剂的配制： DU35: L75的比例为100: 10-15部，充分搅拌均匀。
3. 粘 合： 一般用途时：涂完胶粘剂后，在常温下干燥5-10分钟后即可粘接，贴合后加压。  
60-80°C加热干燥1-2分钟后，立即粘接，能得到更好的粘接效果。
4. 加 压： 粘接后应充分加压使其粘合牢固。

## \*注意事项

1. 请不要在火源附近使用。
2. 请在作业场所安装排气装置，作业中请不时换气，以防吸入挥发性气体。
3. 作业中尽量不要与皮肤接触，必要时请使用有机气体用防毒口罩，手套，围裙。
4. 发生火灾时，使用二氧化碳气体，泡沫或粉末灭火器。
5. 误入眼睛时，请用水大量清洗，尽快接受医生的诊治。
6. 吸入蒸汽，身体感到不舒服时，请立即到空气清新的地方，接受医生的诊治。
7. 误饮时，用水把口腔清洗后，立即接受医生的诊治。
8. 粘附在皮肤上时，拂拭后用肥皂水清洗。
9. 容器要密封，放置在5°C-35°C阳光不能直接照射地方保存。低温时有结晶的现象，结晶发生时，请将密封容器放置在温水中加温还原，溶解后请搅拌均匀后使用。
10. 容器的清洗请使用醋酸乙酯，丁酮。
11. 胶粘剂废弃时，请委托有废弃物处理许可证的专业单位处理。

- ☆ 上述的粘接性能数据都是实验室得来的，作为胶粘剂选定时参考，试验确认后使用。
- ☆ 根据环境和作业条件，得到的数值也会发生变化，我们建议请结合用途做确认性试验。