

# 太阿棒 DC7000N

太阿棒DC7000N作为木工，建材的高级产品而开发的具有干燥快，粘接保持时间长的喷涂型环保氯丁橡胶类胶粘剂。

## \*特长

1. 不含卤代烃。
2. 干燥快，粘接保持时间长，故操作性良好。
3. 粘接力强，初粘性好。
4. 耐水、耐老化、耐热性良好
5. 拉丝少、颗粒细而易喷涂，对于多孔物质不易渗透。

## \*用途

1. 用于门板，内装潢的模板、隔离板、家具、桌子及填充料等各种建材的复合粘接。
2. 用于建筑内装潢上的粘接。
3. 用于汽车、车辆内装潢上的粘接。
4. 其他 如隔热材料、布质纤维、木材、金属、石材、橡胶、皮革等的粘接。

★ 注意：根据粘接材料的组合不同，可能会出现难粘接现象，务必请在试验后使用。

## \*一般性状

主成分			氯丁橡胶
外观			黄褐色
固含量			21±1.0
粘度 (mPa·S)	at20℃		150-400
指触干燥时间 (分)	at20℃		1-3
粘着保持时间 (分)	at20℃		40-60
保质期 (月)	at20℃		6
闪点 (℃)			-17
燃点 (℃)			240

## \*使用方法:

1. 前处理：对被粘物表面的水分，垃圾、油脂等彻底清除干净。
2. 涂布方法：用喷枪将胶粘剂均匀涂布于被粘材料表面，（单面涂胶量150-250g/m<sup>2</sup>，双面涂胶量300-500g/m<sup>2</sup>），喷枪口径φ2-2.5mm，气压0.3-0.05MPa。
3. 粘合：在常温下干燥10-30分钟后即可贴合。
4. 加压：贴合后应充分加压使其粘合牢固。

## \*接着性能:

### 1. 粘接强度

		剥离强度 (N/25mm)		剪切强度 (Mpa)	
		AL/S	AL/Can	合板/合板	MF/AL
常 态	1小时	32	21	1	0.7
	24小时	48	28	1.7	0.9
	48小时	52	48	2	1.1
	96小时	58	50	2.5*	1.2
耐老化	70℃96小时	59	68	3.0*	1.6
耐 热	80℃	24	27	0.6	0.4

耐寒	-20℃	66	62	3.5*	0.4
耐水	48小时	48	62	1.4	0.9

标记：\*材质破坏 AL：铝板 S：石板  
Can：棉帆布 MF：树脂装饰板

试验方法：按JIS K 6854, K 6850标准

## 2. 软化温度

第一天	120-130℃
第五天	160-180℃
第十天	200℃以上

试验方法：按照JIS K 6833标准。

### \*注意事项

1. 请不要在火源附近使用
2. 请在作业场所安装排气装置，作业中请不时换气，以防吸入挥发性气体。
3. 作业中尽量不要与皮肤接触，必要时请使用有机气体用防毒口罩，手套，围裙。
4. 发生火灾时，使用二氧化碳气体，泡沫或粉末灭火器。
5. 误入眼睛时，请用水大量清洗，尽快接受医生的诊治。
6. 吸入蒸汽，身体感到不舒服时，请立即到空气清新的地方，接受医生的诊治。
7. 误饮时，用水把口腔清洗后，立即接受医生的诊治。
8. 粘附在皮肤上时，拂拭后用肥皂水清洗。
9. 容器要密封，放置在5℃-35℃阳光不能直接照射地方保存。低温时有结晶的现象，结晶发生时，请把密封容器放置在温水中加温还原，溶解后请搅拌到溶液均匀为止后使用。
10. 使用器具用甲苯清洗。
11. 胶粘剂废弃时，请委托有专业资格的公司处理。

☆ 上述的粘接性能数据都是实验室得来的，作为胶粘剂选定时参考，试验确认后使用。

☆ 根据环境和作业条件，得到的数值也会发生变化，我们建议请结合用途做确认性试验。