

太阿棒 DC960E

太阿棒DC960E主要用于蜂窝板等建材的粘接，可以采用滚涂方式的氯丁橡胶类胶粘剂。

*特长

1. 粘度调整后可以滚涂，粘接保持时间长，操作性优，粘接面积广而有效。
2. 粘接力强，特别是初粘性好。
3. 耐水、耐老化、耐热性良好
4. 多孔材质粘接渗透少，粘接剂损耗少。

*用途

1. 门、蜂窝板、家具、桌子、填料等各种建材的粘接。
2. 其他 各类木材、金属、石材、橡胶、皮革等的粘接。

★ 注意：根据粘接材料的组合不同，可能会出现难粘接现象，务必请在试验后使用。

*一般性状

主 成 分	氯丁橡胶		
外 观	黄色		
固 含 量	27±1.5		
粘 度 (mPa · S)	at 20°C	6000—12000	
指触干燥时间 (分)	at 20°C	3—6	
粘着保持时间 (分)	at 20°C	30—40	
保 质 期 (月)	at 20°C	6	
闪 点 (℃)		-17	
燃 点 (℃)		240	

*使用方法：

1. 前 处 理： 对被粘物表面的水分，垃圾、油脂等彻底清除干净。
2. 涂布方法： 采用滚涂方式在被粘物两面均匀涂布，单面涂胶量150—250g/m²
(双面涂布量300—500g/m²)
3. 粘 合： 在常温下干燥10—20分钟后即可贴合。
4. 加 压： 贴合后应充分加压使其粘合牢固。

*接着性能：

1. 粘接强度

	1小时	剥离强度 (N/25mm)		剪切强度 (Mpa)	
		Fe/NR	AL/合板	Fe/合板	MF/Fe
常 态	24小时	25	20	0.3	0.3
	48小时	38	36	1.1	0.9
	96小时	45	42	1.5	1.5
		49	45	1.8	1.7
耐老化	70°C 96小时	57	51	2.5*	1.9
耐 热	80°C	19	16	0.3	0.2
耐 寒	-20°C	56	52	2.3	2
耐 水	48小时	43	30	1.2	1

标记： *材质破坏 Fe： 钢板 NR： 硫化天然橡胶

Al： 铝板 MF： 树脂装饰板

试验方法：按JIS K 6854, K 6850标准

2. 软化温度

第一天	80-90℃
第五天	105-115℃
第十天	125-140℃

试验方法：按照JIS K 6833标准。

*注意事项

1. 请不要在火源附近使用。
2. 请在作业场所安装排气装置，作业中请不时换气，以防吸入挥发性气体。
3. 作业中尽量不要与皮肤接触，必要时请使用有机气体用防毒口罩，手套，围裙。
4. 发生火灾时，使用二氧化碳气体，泡沫或粉末灭火器。
5. 误入眼睛时，请用水大量清洗，尽快接受医生的诊治。
6. 吸入蒸汽，身体感到不舒服时，请立即到空气清新的地方，接受医生的诊治。
7. 误饮时，用水把口腔清洗后，立即接受医生的诊治。
8. 粘附在皮肤上时，拂拭后用肥皂水清洗。
9. 容器要密封，放置在5℃-35℃阳光不能直接照射地方保存。低温时有结晶的现象，结晶发生时，请把密封容器放置在温水中加温还原，溶解后请搅拌到溶液均匀为止后使用。
10. 使用器具用甲苯清洗。
11. 胶粘剂废弃时，请委托有专业资格的公司处理。

☆ 上述的粘接性能数据都是实验室得来的，作为胶粘剂选定时参考，试验确认后使用。

☆ 根据环境和作业条件，得到的数值也会发生变化，我们建议请结合用途做确认性试验。