

太阿棒 DS262

太阿棒DS262是一种具有高耐热性，专为扬声器开发的丁苯橡胶环保型胶粘剂。

*特长

1. 不含有卤素成分。
2. 没有使用甲苯，二甲苯溶剂。
3. 对聚丙烯材料（PP）具有良好的粘接性。

*一般性状

主 成 分	丁苯橡胶
外 观	淡黄色半透明
固 含 量	49.5±1.5
粘 度 (mPa · S)	at 20°C 4000—8000
指触干燥时间 (分)	at 20°C 2—4
粘着保持时间 (分)	at 20°C 10—15
保 质 期 (月)	at 25°C 12
闪 点 (°C)	-17
燃 点 (°C)	260

*使用方法：

1. 前 处 理： 对被粘物表面的水分，垃圾、油脂等彻底清除干净。
2. 涂布方法： 用毛刷等在被粘体两面将胶粘剂均匀涂布。涂付量单面150—250g/m²
(双面涂布量300—500g/m²)
3. 粘 合： 在常温下干燥5—15分钟后即可贴合。
4. 加 压： 贴合后应充分加压使其粘合牢固。

*接着性能：

1. 粘接强度

剥离强度 (N/25mm)

	聚丙烯PP/棉帆布	不锈钢板/棉帆布
常 态	24小时 48	49
	48小时 52	67
	96小时 54	69
热老化	58	73
耐 热 80°C	29	62
耐 寒 -20°C	60	75

试验方法：按JIS K 6854标准

2. 软化温度

110°C

试验方法：按照JIS K 6833标准。

被粘接材料 棉帆布/棉帆布

粘接面积 25mm×25mm

*注意事项

1. 胶粘剂的粘度根据环境温度会有非常大的变化，冬季请保证液体温度在15℃以上使用。
2. 在保管过程中会有分离现象的出现，使用前请搅拌均匀后使用。
3. 请不要在火源附近使用。
4. 请在作业场所安装排气装置，作业中请不时换气，以防吸入挥发性气体。
5. 作业中尽量不要与皮肤接触，必要时请使用有机气体用防毒口罩，手套，围裙。
6. 发生火灾时，使用二氧化碳气体，泡沫或粉末灭火器。
7. 误入眼睛时，请用水大量清洗，尽快接受医生的诊治。
8. 吸入蒸汽，身体感到不舒服时，请立即到空气清新的地方，接受医生的诊治。
9. 误饮时，用水把口腔清洗后，立即接受医生的诊治。
10. 粘附在皮肤上时，拂拭后用肥皂水清洗。
11. 容器要密封，放置在5℃-35℃阳光不能直接照射地方保存。
12. 请放置在幼儿拿不到的地方保管。
13. 胶粘剂废弃时，请委托有专业资格的公司处理。

☆ 上述的粘接性能数据都是实验室得来的，作为胶粘剂选定时参考，试验确认后使用。
☆ 根据环境和作业条件，得到的数值也会发生变化，我们建议请结合用途做确认性试验。