

太阿棒 CK370系列

太阿棒CK370系列是一种皮膜难燃烧的氯丁橡胶型胶粘剂，适用于汽车和铁道车辆内装饰材料的粘接。

*难燃烧性 (检测合格)

- *难燃烧性: ASTM-162 (United States Testing Company Inc)
- *发烟性: ASTM-662 (United States Testing Company Inc)
- *毒性: BS6853

*一般性状

| 型号 | CK370 SPRAY | CK370 BRUSH |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 主 成 分 | 氯丁橡胶 | 氯丁橡胶 |
| 外 观 | 淡褐色 | 黄褐色 |
| 固 含 量 | 23±1.5 | 38±2 |
| 粘 度 (mPa·S) at20°C | 100-500 | 5000-10000 |
| 比 重 at20°C | 0.87±0.02 | 0.95±0.02 |
| 指触干燥时间 (分) at20°C | 2-4 | 2-4 |
| 粘着保持时间 (分) at20°C | 10-20 | 10-20 |
| 保 质 期 (月) at25°C | 8 | 8 |
| 备注 | 皮膜难燃烧, 溶剂可燃, 涂抹方式: 喷涂 | 皮膜难燃烧, 溶剂可 燃, 涂抹方式: 毛刷 |

*粘接性能

粘接强度 (180度方向剥离)

(N/25mm)

| 常温状态 | | 耐热 | 耐水 | 耐寒 | 热老化 |
|------|--------|------|-----------|-------|-----------|
| 24小时 | 96小时 | 80°C | 20°C/48小时 | -20°C | 70°C/96小时 |
| 58 R | 93 RR* | 51 R | 78 R* | 79 R | 82 R* |

标记: R: 橡胶面剥离 R*: 橡胶破损 RR*: 橡胶面剥离一部分橡胶破损

使用胶粘剂: CK370 SPRAY

喷涂量: 两面喷涂各200g/m²

粘接材料: 不锈钢/SBR橡胶

干燥时间: 10分钟

试验机拉伸速度: 50mm/分

试验方法: 根据JIS K 6854标准

*使用方法:

1. 前 处 理: 对被粘物表面的水分, 垃圾、油脂等彻底清除干净。
2. 涂布方法: 用喷枪, 毛刷把胶粘剂均匀涂布于被粘材料表面。
涂布量 150-250g/m²
喷枪的喷头口径为2-2.5mm φ
气压: 0.3-0.5MPa
3. 粘 合: 在常温下干燥5-20分钟后即可贴合。
4. 加 压: 贴合后应充分加压使其粘合牢固。

***注意事项**

1. 请不要在火源附近使用
2. 请在作业场所安装排气装置，作业中请不时换气，以防吸入挥发性气体。
3. 作业中尽量不要与皮肤接触，必要时请使用有机气体用防毒口罩，手套，围裙。
4. 发生火灾时，使用二氧化碳气体，泡沫或粉末灭火器。
5. 误入眼睛时，请用水大量清洗，尽快接受医生的诊治。
6. 吸入蒸汽，身体感到不舒服时，请立即到空气清新的地方，接受医生的诊治。
7. 误饮时，用水把口腔清洗后，立即接受医生的诊治。
8. 粘附在皮肤上时，拂拭后用肥皂水清洗。
9. 容器要密封，放置在5℃-35℃阳光不能直接照射地方保存。
10. 容器的清洗请使用甲苯。
11. 请放置在幼儿拿不到的地方。

- ☆ 上述的粘接性能数据都是实验室得来的，作为胶粘剂选定时参考，试验确认后使用。
- ☆ 根据环境和作业条件，得到的数值也会发生变化，我们建议请结合用途做确认性试验。