

太阿棒 DC6410Y

太阿棒DC6410Y是对聚烯烃类塑料（聚丙烯）良好粘接的氯丁橡胶型胶粘剂。

*特长

1. 聚烯烃类塑料（聚丙烯）相互粘接，不使用处理剂，粘接性能良好。
2. 耐热，耐水，耐老化性能优。

*用途

1. 汽车内装饰零部件门护板对毛毡等除真空成型以外各部位的粘接。
2. 其他 一般工业用聚丙烯材质的粘接。

★ 注意：根据粘接材料的组合不同，可能会出现难粘接现象，务必请在试验后使用。

*一般性状

主成分		氯丁橡胶
外观		绿色
固含量		20±1.5
粘度 (mPa·S)	at20℃	150-500
指触干燥时间 (分)	at20℃	1-3
粘着保持时间 (分)	at20℃	10-20
保质期 (月)	at25℃	6
闪点 (℃)		-4
燃点 (℃)		240

*使用方法：

1. 前处理：对被粘物表面的水分，垃圾、油脂等彻底清除干净。
2. 涂布方法：用喷枪将胶粘剂均匀涂布于被粘材料表面。
涂胶量：单面150-250g/m²，（双面300-500g/m²）
喷枪口径 φ 2-2.5mm
气压0.3-0.5MPa
3. 粘合：在常温下干燥10-15分钟后即可贴合。
4. 加压：贴合后应充分加压使其粘合牢固。

*接着性能：

剥离强度 (N/25mm) (180度方向剥离)

粘接材料	聚丙烯/毛毡	软质氯乙烯膜
常温 24小时	55	8 *
48小时	59	8 *
耐老化	74	6 *
耐热 80℃	34	5 *

标记：*聚氨酯发泡破坏

试验方法：按JIS K 6854 标准

*注意事项

1. 在保管过程中会有分离现象的出现，使用前请搅拌均匀后使用。
2. 请不要在火源附近使用。
3. 请在作业场所安装排气装置。
4. 作业中请不时换气，以防吸入挥发性气体。
5. 作业中尽量不要与皮肤接触，必要时请使用有机气体用防毒口罩，手套，围裙。
6. 发生火灾时，使用二氧化碳气体，泡沫或粉末灭火器。
7. 误入眼睛时，请用水大量清洗，尽快接受医生的诊治。
8. 吸入蒸汽，身体感到不舒服时，请立即到空气清新的地方，接受医生的诊治。
9. 误饮时，用水把口腔清洗后，立即接受医生的诊治。
10. 粘附在皮肤上时，拂拭后用肥皂水清洗。
11. 容器要密封，放置在5℃-35℃阳光不能直接照射地方保存。
12. 使用器具请用甲苯清洗。
13. 容器发生泄漏时，用布擦拭干净，并存放在密闭的容器中。
14. 空容器，里面的东西使用完后，请按废弃物处理。
15. 胶粘剂废弃时，请委托有专业资格的公司处理。
16. 请存放在小孩接触不到的地方。
17. 除胶粘剂本来的粘接用途外不能使用。
18. 消防法：第四类第一石油类（非水溶性液体）（危险等级II）

☆ 上述的粘接性能数据都是实验室得来的，作为胶粘剂选定时参考，试验确认后使用。

☆ 根据环境和作业条件，得到的数值也会发生变化，我们建议请结合用途做确认性试验。